

FICHA TÉCNICA
UVL 639G Barniz UV serigrafico brillante

Descripción

Barniz serigrafico brillante UV que ofrece curado rápido y excelente Resistencia al bloqueo "blocking" , con cero emisión VOCs . Este barniz está formulado para ser utilizado sobre sustratos plástico para uso comercial.

Características - Ventajas

Alto brillo
Sin VOCs
Extremadamente rápida curación
Excelente resistencia al bloqueo
Excelente resistencia al roce
Resistencia a los rasguños
Con I control de espuma mejorado
Buena adherencia

Aplicación

Este Barniz ha sido formulado para ser aplicado sobre tintas UV o tintas convencionales con primer, siendo recomendado utilizarlo con una malla de 305 a 420

Propiedades (no es una especificación)

Densidad	9.1 +- 0.2 Lbs/gal
Viscosidad	270 +- 50 cPs; #2 Spindle; 60 rpm @ 72°F
Sólidos en peso	100%
V. O. C: en peso	0%

Datos de rendimiento (24 horas después de la aplicación)

Brillo promedio	92+-5
Sutherland test de prueba	no rayado
500 ciclos (cara a cara) con # 4 lb.	
Resistencia al bloqueo (cara a cara)	Despegue completo
2PSI / 16 hrs @ 120°F and RH (30-50%)	

Los resultados pueden variar dependiendo del sustrato, la tinta y el método de aplicación

Limpieza

se recomienda Isopropilico (IPA)
ver MSDS para obtener información adicional

Almacenamiento / Manipulación

Usar guantes / lentes de seguridad
Conservar en un lugar fresco y seco
Mezclar bien antes de usar
Evitar el contacto con la piel,
ver MSDS para obtener información adicional

