

## FICHE TECHNIQUE N° 2418 - 95

Désignation commerciale : **TWEED Blanc**

Etiquette Grain 017 Blanc 344

**Grammage nominal : 95 gr**

| Caractéristiques       | Normes         | Valeurs | Unités           | Tolérances |
|------------------------|----------------|---------|------------------|------------|
| Grammage               | NF Q 03-019    | 95      | g/m <sup>2</sup> | ± 5        |
| Epaisseur              | NF Q 03-016    | 140     | microns          | ± 9        |
| Indice de Bouffant     | NF Q 03-016    | 1.47    |                  |            |
| Rigidité Lorentzen     | (angle de 15°) |         |                  |            |
| SM                     | NF Q 03-025    | 2.2     | mNm              | *          |
| ST                     | NF Q 03-025    | 1.1     | mNm              | *          |
| Rugosité               |                |         |                  |            |
| Recto Face Feutre      | NFQ 03 049     | 1400    | ml/min           | *          |
| Humidité relative      |                | 50      | %                | -5 +10     |
| Opacité                |                |         |                  |            |
| sec                    | NF Q 03-040    | 92      | %                | *          |
| humide                 | NF Q 03-040    | 88      | %                | *          |
| Résistance rupture     |                |         |                  |            |
| Sec SM                 | NF Q 03-004    | 78      | N/15mm           | mini 63    |
| Sec ST                 | NF Q 03-004    | 41      | N/15mm           | *          |
| Humide SM              | NF Q 03-004    | 8.6     | N/15mm           | *          |
| Humide ST              | NF Q 03-004    | 4.5     | N/15mm           | *          |
| Collage Cobb (60 sec.) | NF Q 03-014    | 19      | g/m <sup>2</sup> | *          |
| Blancheur CIE          |                | 141     |                  | *          |

Ce document n'est pas contractuel, il est susceptible d'évoluer.

\*Valeurs données à titre indicatif

Etablie le : 04/02/04

DRAJ : 04/02/2004