

Características Técnicas

ATT. : Controle de Qualidade

DATE : 27/9/2011

Papel Alcalino

		Mínimo	Meta	Máximo	
Alvura Feltro (S/F)	ISO	96,0	98,0		ISO-2470
Aspereza Bendtsen F	mL/min	230,0	285,0	340,0	ISO-8791
Aspereza Bendtsen T	mL/min	80,0	140,0	200,0	ISO-8791
Brancura Feltro	D65 10 ⁰	158,0	161,0	164,0	ISO-11475
Cobb (60 seg)	g/m ²		35,0	45,0	ISO-535
Espessura	mm	0,092	0,097	0,102	ISO-534
Gramatura	g/m ²	72,0	75,0	78,0	ISO-536
Opacidade (ISO)	%	86,0	90,0		ISO-2471
Porosidade Gurley	s/100cc	7,0	10,0	14,0	TAPPI-460
Tonalidade a* Feltro	-	3,7	4,2	4,7	ISO-2470
Tonalidade b* Feltro	-	-16,5	-16,0	-15,5	ISO-2470
Tonalidade L* Feltro	-	94,5	95,0	95,5	ISO-2470
Umidade	%	3,9	4,4	4,9	ISO-287

Atenciosamente

RAFAEL RODRIGUES

Controle de Qualidade

PAPEL - CHAMEX MULTI 75.0

Tonalidade

Condições de Testes

Standard IPB
ISO 187/00

CED075 - Rev. 79 - STD