

TINTAS YS 8000

Hoja Técnica

CUATRICROMÍA

Características: Tintas de alto brillo y rápido secado

- Tintas desarrolladas con la última tecnología
 1. Buen balance de color.
 2. Especialmente formulada para la industria del packaging
 3. Excelente estabilidad a altas velocidades de impresión
 4. Trabajo estable con equilibrio: tinta-agua.
 5. Rápido secado
 6. No contiene sustancias metálicas dañinas, tales como plomo, cadmio, etc.
 7. Excelente reproducción de punto

Propiedades de resistencia

	LUZ	ALCOHOL	ALCALI	Tack	Viscosidad poises
YELLOW	4	5	5	7-13	150-180
MAGENTA	5	4	4	7-13	150-180
CYAN	8	5	5	7-13	150-180
BLACK	8	4	4	7-13	150-180

5: Extremadamente fuerte 4: Muy fuerte 3: Fuerte 2: Regular 1: Baja

TESTER: IGT Printing Tester Volumen de Tinta: 0.237C.C STOCK: 157g/m² Papel estucado

COLOR	Amarillo	Magenta	Cyan	Negro	Ensayo
DM FLOW(mm/60sec)	37	37	36	37	SPREAD-O-METER
SETTING(min)	6	5	5	5	SETTING TESTER
GLOSS(60°)	75	70	67	71	Brillómetro
ANTI-SKINING TIME(h)	12	14	15	13	BK METER
DRYING ON PAPER(h)	7	10	10	9	DRYING METER

Presentación: tarros 1 kg

Recomendaciones:

- Puede sobreimprimirse con barniz convencional o acuoso, húmedo sobre húmedo o húmedo sobre seco
- Tiempo recomendado para laminado o sobreimpresión UV: 16 a 36 hrd.
- Serie compatible con solución fuente con alcohol o libre de el

Consultar la ficha de seguridad para obtener información sobre el manejo, almacenamiento y protección personal. Esta información está basada en nuestra experiencia y en los resultados obtenidos en laboratorio, utilizando métodos y procesos de análisis específicos. Teniendo en cuenta la variedad de sustratos y condiciones de impresión, esta ficha tiene únicamente una función informativa. No sirve como garantía por nuestra parte y deben ser realizados ensayos previos bajo las condiciones industriales antes de utilizar los productos. Realizamos mejora continua dentro de los productos indicados y nos reservamos el derecho a modificar su composición y el contenido de las fichas técnicas si procede. Declinamos cualquier responsabilidad para aplicaciones diferentes de este producto a las indicadas en esta ficha técnica.

