

VISCOM - Wide Format Ink Jet Print Media

Fecha de emisión: 05-01-2005  
Fecha última modificación: 14-09-2015**03643 RI-JET 145 GLOSS WHITE REMOVABLE AR802 WK135 RIT/RED****MATERIAL FRONTAL**

Película de vinilo monomérico blanco brillante, estampado al dorso.

Tipo	Vinilo monomérico	
Color F	Blanco brillante	
Peso	107 g/m <sup>2</sup> ±10%	ISO-536
Espesor	80 µ ±10%	ISO 534-80

**ADHESIVO**

Adhesivo removible que ofrece un limpio y fácil despegado sobre vidrio y otras superficies. No se recomienda en el papel, PVC, ABS, PS, pinturas y barnices de secado al aire.

Sigla	AR802
Tipo adhesivo	Acrílico removible
Temp Min Apl A	+10°C
Temperatura de servicio	-40°C/+80°C
Cohesión A	Alta
Tack	4 N/inch <sup>2</sup>
Adhesión final	3 N/inch

**SOPORTE SILICONADO**

Tipo S	1 lado del Kraft siliconado	
Color S	Blanco	
Peso	135 g/m <sup>2</sup> ±10%	PP-032 - ISO 536
Espesor	145 µ ±10%	ISO 534
Transparencia S	n.a. %	DIN 53 147-64

**Aplicaciones**

Para publicidad y aplicaciones promocionales (posters para ventanas, carteles interiores y exteriores, vallas publicitarias y señales).

**Métodos de impresión**

La serie RI-JET de los medios de impresión de inyección de tinta ofrece excelentes resultados de impresión con UV, solvente y eco-solventes.

Pruebas para la idoneidad entre medios, impresoras y tintas siempre se recomienda antes de su uso.

**Vida útil**

36 meses, aplicable únicamente al material entregado por Ritrama, el cual no haya sido re-procesado, bajo las siguientes **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO**:

- El material debe ser almacenado a una temperatura de 22°C ± 2°C y 50% ± 5% de Humedad Relativa.
- El área de almacenamiento debe estar seco y limpio.
- Mantener el material en su embalaje original cuando no esté en uso, para protegerlo del polvo y la contaminación.
- No exponer directamente a la luz solar o fuentes de calor.

Todos los productos Ritrama están sujetos a controles estrictos de fabricación para garantizar la buena calidad de ellos. La información anterior se basa en investigaciones y nuestra mejor experiencia considerada confiable, pero no constituye una garantía. Todo el material debe ser probado por el comprador para determinar la aplicabilidad del producto a sus propósitos.  
Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.

